

DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS USOS:

Oli d'assecat a l'aire, molt penetrant i consolidant del rovell. Es pot usar sol, com a inhibidor d'òxid, o com a additiu per a pintura. Per a interior i exterior.

APLICACIONS:

Quan s'utilitza sol, proporciona un acabat resistent. Durant l'aplicació i l'assecat elimina l'excès d'humitat i d'aire i els desplaça del material rovellat. Així doncs, l'oxidació queda frenada.

Afegit a qualsevol pintura sintètica, proporciona més temps obert i major fluidesa, millorant la brotxabilitat i el nivellament, sense afectar gens les propietats de la pintura.

PROPIETATS:

Es pot aplicar directament sobre el rovell. Segella el metall de la oxidació. Penetra profundament en les superfícies rovellades per eliminar la humitat i l'aire. Crea una capa sòlida i estable sobre la que es pot aplicar una altra pintura. Compatible amb totes les pintures sintètiques, alquídiques o de base oli.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA:

Color..... Incolor.

Dissolvent..... **WHITE-SPIRIT CUCUT.**

COV..... Valor limitat UE (cat.A/i.): 750 gr/l (2010). Aquest producte conté màxim 520 g/l.

Resistència a la temperatura..... Fins a 175º pel·lícula seca.

Assecat al tacte..... 12 hores aproximadament.

Repintat..... 24-48 hores aproximadament.

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ:

Com a oli antioxidant incolor: La superfície ha de ser seca, neta i sense greixos. Aplicar una capa ben saturada del producte.

Com additiu antioxidant per pintures: La superfície ha de ser seca, neta i sense greixos. Eliminar la pellofa de laminació, les restes i escates de rovell. No és necessari treure el rovell ben adherit.

FERRO NET I NOU: Barrejar una part de **CUCTROL** amb 3 parts d'imprimició. Després aplicar la pintura amb un 25% de **CUCTROL** i 75% de pintura.

FERRO LLEUGERAMENT ROVELLAT: Barrejar una part de **CUCTROL** amb 2 parts de pintura. Després aplicar la pintura amb un 25% de **CUCTROL** i 75% de pintura.

FERRO NOU ROVELLAT I SENSE PINTAR: Barrejar una part de **CUCTROL** amb 1 part de pintura. Després aplicar la pintura amb un 25% de **CUCTROL** i 75% de pintura.

FERRO MOLT ROVELLAT O PINTAT: Aplicar directament el **CUCTROL** i deixar passar 24-48 hores. Després comprobar si ens ha aixecat la pintura, sanejar-la. Seguidament, procedir amb en el cas del ferro net i nou.

Com additiu per a pintures: per a facilitar l'aplicació de les pintures, barrejar-les amb un 5% de **CUCTROL**.

NO BARREJAR AMB PINTURES DE 2 COMPONENTS NI AMB PINTURES D'ASSECAT RÀPID.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT:

Forma de subministrament Envàs metàl·lic amb etiqueta adhesiva.

Emmagatzemat Envàs original tancat a temperatura de +5 °C a +40 °C.

Caducitat..... 1 any des de la data d'enviament.

Servei d'atenció al client i assistència tècnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. info@cucutclassic.com