

CONVERTIDOR D'ÒXID CUCUT

maig/14

DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS USOS:

Protecció de substrats ferrosos contra la corrosió d'aplicació exterior i interior.

PROPIETATS:

Transforma la capa permeable i trencadissa superficial dels acers en una pel·lícula impermeable fermament adherida que atura el procés de degradació del material. Amb dues mans del producte, aconseguim un molt bona resistència a la corrosió.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA:

Tipus BASE AQUOSA.

Sòlids en volum..... Aproximandament 39%.

Pes específic 1,1 gr / cm³

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA:

Color Negre violat .

Lluentor..... MAT.

Abrassió..... Excel·lent.

Adherència..... Bona.

Assecat al tacte 15 minuts. Assecat dur 1 dia.

Repintat 30 minuts.

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució: A l'ús. Els útils es netegen amb aigua.

Rendiment: 20 m² / k.

Útils d'aplicació: Brotxa, corrò, pistola.

Temperatura d'aplicació: de + 5°C a + 35°C.

Suports: Aplicar sobre suports desengreixats i no disgregats.

SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Preparació de superfícies: Eliminar les restes de greixos i cosos estranys amb un desengreixant. Si quedés una capa considerable d'òxid (salfumant), eliminar-lo amb àcid clorhídric diluït.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament Envàs de plàstic amb etiqueta adhesiva.

Emmagatzemat Envàs original tancat a temperatura de +5 °C a +40 °C.

Caducitat..... No caduca.

Servei d'atenció al client i assistència tècnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. info@cucutclassic.com