

DECAPANT CUCUT

maig/14

PRINCIPALS USOS:

Suports: pedra, rajol, arrebossat, formigó, fusta, ferro, acer, alumini, galvanitzat,..., el suport queda net, desengreixat i apte per a rebre qualsevol altre producte.

Eliminació de tota classe de recobriments, pintures i coles en qualsevol superfície.

Útil per el desenganxat de papers pintats rentables, moquetes murals, estucats, plàstics,... i en l'eliminació de brutícia i materia orgànica sobre pedra i ferro.

PROPIETATS:

Estova i permet, amb una rasqueta, gruixos de pintures i revocs plàstics de fins a 2 mm de gruix. Capes de pintura, esmalts i vernissos de fins a 1-2 mm de tipus gras sintètic bituminòs. Fins a 2-3 capes de poliuretans i epoxis. Gran poder decapant. No és caústic. No ataca el suport (fusta, acer, metalls,...), ni la roba de vestir.

LIMITACIONS:

Epoxis sense dissolvents i epoxis bituminosos.

COMPOSICIÓ:

Conté dissolvents, acids i additius, espessants, retenedors, catalitzadors de penetració, inhibidors de corrosion, tensoactius iònics i ni iònics, aigua, humectants, cosolvents i solubilitzants. El caràcter és acid pH 3.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA:

Tipus Pasta fluida tixotròpica, a base de clorur de metilè.

Número de components Un

Contingut volàtil orgànic (VOC) 95,1% en pes – 1.163,1 gr / l

Punt d'inflamació 39,7°C

Matèria activa 92%

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA:

Color Líquid lletós

Absorció de l'aigua 1,21

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució: No s'ha de diluir ni barrejar amb res.

Dissolvent de neteja: Per rentar la superfície, a on s'ha eliminat una pintura amb Decapant Cucut, s'usa aigua o dissolvent universal.

Rendiment: 4-10 m² / kilo aproximadament en funció del gruix, suport, tipus de pintura a eliminar i acció requerida.

Mètodes d'aplicació: Brotxa o corró.

Capes recomenades: 1-2 .

Manera d'ús: S'aplica el Decapant Cucut sobre la pintura a eliminar i es deixa actuar 30 minuts. S'elimina la pintura, ja aixecada o estovada, per rascat o amb pressió d'aigua, i un cop net el suport, s'elimina la resta de producte que pugui quedar amb molta aigua o dissolvent universal.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament Envàs metàl·lic amb etiqueta adhesiva.

Emmagatzemat Envàs original tancat a temperatura de +5 °C a +40 °C.

Caducitat..... 1 any des de la data d'enviament.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Protegir la pell del contacte. Usar ulleres protectores, per prevenir esquitxos als ulls. Donat el caràcter agressiu del producte, netejar de forma abundant amb aigua les parts que entrin en contacte amb ell. No posar en recipients metàl·lics. Aplicar en llocs airejats. Guardar en lloc fresc.

Servei d'atenció al client i assistència tècnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. info@cucutclassic.com